

全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01423908

申請廠商： 寧美股份有限公司
台北市內湖區瑞光路 316 巷 56 號 10 樓

報告日期： 2017 年 2 月 21 日

樣品敘述：

一件委託測試樣正面為 100% 聚酯纖維，背面為 100% 尼龍，3 layer 機能防水平織布，加工：C6 Teflon DWR+ Breathable Lamination W/P 10000 mm/ MVT 10000G+ Tricot, 顏色為熱帶藍/叢林綠。

廠商提供之洗標：

可低溫手洗
不可熨燙
吊掛晾乾
不可輕扭脫水
不可烘乾
不可乾洗
請勿接進熱源

樣品收到/測試日期 : 2017 年 02 月 17 日
訂單號碼 : -
型號 : FE0206/ME0207 流線剪裁機能外套
買家名稱 : -
製造廠商 : -
參照法規 : -
品牌名稱 : MORR
備註 : 布號: B3199

測試內容：

依申請商之要求，細節請參考附頁。

全國公證檢驗股份有限公司
審核者：

彭春麟

彭春麟
副總經理



第 1 頁 共 2 頁

Ariel/Rebecca

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

TEL: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 FAX: (+886-2) 6602-2400 · 6602-2401

全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01423908

測試內容：

1 透濕度試驗 (JIS L 1099-2012, B1 法, 醋酸鉀法):

10,112 克/平方公尺/24 小時

備註： 測試環境條件：溫度：30±2°C

2 耐水壓測試 (JIS L 1092-2009, Section 7.1.2 B 法, 靜水壓測試法):

測試結果

樣品 1	31,960 公厘
樣品 2	32,500 公厘
樣品 3	30,900 公厘
樣品 4	31,800 公厘
樣品 5	32,000 公厘
平均值	31,830 公厘

備註： 測試面為樣品之正面

-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站：<http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保证。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責，本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權複製或發佈本報告(須完整揭錄)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。



第 2 頁 共 2 頁

Ariel/Rebecca

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

TEL: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 FAX: (+886-2) 6602-2400 · 6602-2401