

全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01484295

申請廠商： 寧美股份有限公司  
                  台北市內湖區瑞光路 316 巷 56 號 10 樓

報告日期： 2017 年 7 月 25 日

樣品敘述：

二件委託測試樣分別標示如下：

1. SC759 100% 尼龍纖維平織英倫風長版防水透氣風衣, 加工: DWR(C6)+Breathable Coating+W/P 3,000 mm/MVT3,000 g, 顏色為(A)午夜紫。
2. SC759 100% 尼龍纖維平織布, 加工: DWR(C6)+Breathable Coating+W/P 3,000 mm/MVT3,000 g, 顏色為(B)午夜紫。

廠商提供之洗標：-

樣品收到/測試日期 : 2017 年 7 月 21 日  
訂單號碼 : -  
型號 : FE0307 英倫風長版防水透氣風衣  
買家名稱 : 沐悅有限公司  
製造廠商 : -  
參照法規 : -  
品牌名稱 : MORR

測試內容：

依申請商之要求，細節請參考附頁。

全國公證檢驗股份有限公司  
審核者：

彭春麟



彭春麟  
副總經理



Page 1 of 2

ann/ting

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2400 · 6602-2401



## 全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01484295

測試內容：

1 透濕度試驗 (JIS L 1099-2012, B1 法, 醋酸鉀法):

(A)  
9010 克/平方公尺/24 小時

備註： 測試環境條件：溫度：30±2°C

2 耐水壓測試 (JIS L 1092-2009, Section 7.1.2 B 法, 靜水壓測試法):

測試結果	(B)
樣品 1	10250 公厘
樣品 2	10120 公厘
樣品 3	9800 公厘
樣品 4	9660 公厘
樣品 5	10030 公厘
平均值	9970 公厘

備註： 測試面為樣品之正面

-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站：<http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

